PAPYRUS PAPER

PAPYRUS STANDARD CORE BOARD

PROPERTIES	UNIT	TOLERANCE	TESTING STANDARD	TARGET VALUES
Basis weight	gr/m2	± 5%	ISO 536	300
Bursting strengh	kPa	± 5%	ISO 2758	310
Caliper	micron	± 5%	ISO 534	0.450
Ply bond	Joule	± 5%	ISO 2758	100
RCT	N	± 5%	ISO12192	475
Tensile (MD)	N	± 5%	ISO 1924	150
Cobb 60	gr/m2	± 10%	ISO 535	300-350
moisture	%	± 5%	ISO 287	6.5

Standard Testing Condition (ISO187) : Temp : 23°C ± 1°C ABS ; Relative Humidity : 50 % ± 2 % ABS

Notes:1. All the testing results are average value obtained by analyzing the total width of reel

2. This supersedes all perevious versions and including undated ones

www.papyruspapers.com

Factory: 11th St., kaveh Industrial City, Saveh, Iran

Email: Info@papyruspapers.com

Head Office: +98 2142318000