PAPYRUS PAPER

PAPYRUS TEST LINER

PROPERTIES	UNIT	TOLERANCE	TESTING STANDARD	TARGET VALUES		
Basis weight	gr/m2	± 5%	ISO 536	130	170	200
Bursting strengh	Kpa	± 5%	ISO 2758	285	325	365
Bursting strengh	kg/cm2	± 5%	ISO 2758	2.9	3.3	3.7
Burst factor	0	0	ISO 2758	22.3	19.4	18.5
RCT	N	± 5%	ISO 12192	168	215	241
Tensile (MD)	N	± 5%	ISO 1924	75	97	110
Cobb 60	gr/m2	± 10%	ISO 535		25-60	
Moisture	%	± 5%	ISO 287		7	

Standard Testing Condition (ISO187) : Temp : 23°C ± 1°C ABS ; Relative Humidity : 50 % ± 2 % ABS

Notes:1. All the testing results are average value obtained by analyzing the total width of reel

2. This supersedes all perevious versions and including undated ones

www.papyruspapers.com

Factory: 11th St., kaveh Industrial City, Saveh, Iran

Email: Info@papyruspapers.com

Head Office: +98 2142318000